

de Maria

The Cork Experience

## TAPS DE SURO NATURAL SEMIELABORATS



**Cilindre de suro natural d'una sola peça.**

Fabricat segons les normes UNE i SYSTECODE PREMIUM i EXCELLENCE, i Reglament CE 1935/2004

| CARACTERÍSTIQUES                                                                               | PARÀMETRES                       | ESPECIFICACIONS                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  DIMENSIONALS | Longitud<br>Diàmetre<br>Ovalació | De 38 a 54 mm $\pm$ 0,5 mm<br>De 24 a 40 mm $\pm$ 0,4 mm<br>$\leq$ 0,5 mm |
|  FÍSIQUES   | Densitat<br>Humitat              | 125 – 230 Kg/m <sup>3</sup><br>4 – 8%                                     |
|  SENSORIALS | Olfactiu                         | Neutre                                                                    |
|  QUÍMIQUES  | Oxidants residuals               | < 0,2 mg / tap                                                            |

### QUALITATS

Tenim disponibilitat de totes les qualitats estàndard. També podem personalitzar, segons la qualitat específica de cada client.

### METODOLOGIA D'ANÀLISI

Totes les anàlisis es realitzen segons les normes UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 i UNE 56929, i segons el pla de control del Systecode (Codi internacional de bones pràctiques taperes).

*Altres paràmetres o analítics, segons les especificacions de cada client.*

Per a més informació:

info@demariataps.com  
[www.demariataps.com](http://www.demariataps.com)

DOC-AP-07  
Rev. 03 – 16/09/26