

TAPS DE SURO NATURAL SEMIELABORATS



Cilindre de suro natural d'una sola peça.
Fabricat segons las normes UNE i SYSTECODE PREMIUM.

CARACTERÍSTIQUES	PARÀMETRES	ESPECIFICACIONS
 DIMENSIONALS	Longitud Diàmetre Ovalació	De 38 a 54 mm \pm 0,5 mm De 24 a 40 mm \pm 0,4 mm \leq 0,5 mm
 FÍSQUES	Densitat Humitat	125 – 230 Kg/m ³ 4 – 8%
 SENSORIALS	Olfactiu	Neutre
 QUÍMIQUES	Oxidants residuals	< 0,2 mg / tap

QUALITATS

Tenim disponibilitat de totes les qualitats estàndard. També podem personalitzar, segons la qualitat específica de cada client.

METODOLOGIA D'ANÀLISI

Tots els anàlisis es realitzen segons les normes UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 i UNE 56929, i segons el pla de control de Systecode (Codi internacional de pràctiques taperes).

Altres paràmetres o analítiques segons les especificacions de cada client.