

de Maria

The Cork Experience

TAPS DE SURO MICROAGLOMERATS ACABATS



Cilindre de suro aglomerat amb un 90% de la seva granulometria compresa entre 0,25 mm i 2,50 mm.

Fabricat segons les normes UNE i SYSTECODE PREMIUM, i Reglament CE 1935/2004.

Ús recomanat: vins de taula, vins de rotació ràpida i vins joves.

CARACTERÍSTIQUES	PARÀMETRES	ESPECIFICACIONS
 DIMENSIONALS	Longitud Diàmetre	De 38 a 49 mm $\pm$ 0,5 mm 23,5 mm o 24 mm $\pm$ 0,3 mm
 FÍSQUES	Densitat Humitat Capil·laritat Força d'extracció Recuperació diametral instantània Recuperació diametral 5 minuts Recuperació diametral 1 hora Desaglomeració	240 – 350 Kg/m ³ 3 – 8% $\leq$ 2,5 mm 15 – 45 daN $\geq$ 86% $\geq$ 90% $\geq$ 95% Absència
 SENSORIALS	Olfactiu	Neutre
 CROMATOGRÀFIQUES	TCA	Segons protocol del client
 QUÍMIQUES	Oxidants residuals	Negatiu

QUALITATS

Tenim disponibilitat de totes les qualitats estàndard. També podem personalitzar, segons la qualitat específica de cada client.

METODOLOGIA D'ANÀLISI

Totes les anàlisis es realitzen segons les normes UNE 56933, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 i UNE 56930, i segons el pla de control del Systecode (Codi internacional de bones pràctiques taperes).

Altres paràmetres o analítiques, segons les especificacions de cada client.

Per a més informació:

info@demariataps.com

www.demariataps.com