






TAPS DE SURO MICROAGLOMERATS ACABATS



Cilindre de suro aglomerat amb un 90% de la seva granulometria compresa entre 0,25 mm i 2,50 mm
Fabricat segons las normes UNE i SYSTECODE PREMIUM.
Ús recomanat: *vins de taula, vins de rotació ràpida i vins joves.*

CARACTERÍSTIQUES	PARÀMETRES	ESPECIFICACIONS
 DIMENSIONALS	Longitud Diàmetre	De 38 a 49 mm \pm 0,5 mm 23,5 mm o 24 mm \pm 0,3 mm
 FÍSQUES	Densitat Humitat Capil·laritat Força d'extracció Recuperació diametral instantània Recuperació diametral 5 minuts Recuperació diametral 1 hora Desaglomeració	240 – 350 Kg/m ³ 3 – 8% \leq 2,5 mm 15 – 40 daN \geq 86% \geq 90% \geq 95% Absència
 SENSORIALS	Olfactiu	Neutre
 CROMATOGRÀFIQUES	TCA	Segons protocol del client
 QUÍMIQUES	Oxidants residuals	Negatiu

QUALITATS

Tenim disponibilitat de totes les qualitats estàndard. També podem personalitzar, segons la qualitat específica de cada client.

METODOLOGIA D'ANÀLISI

Tots els anàlisis es realitzen segons les normes UNE 56933, UNE 56927, UNE 56928 i UNE 56929, i segons el pla de control de Systecode (Codi internacional de pràctiques taperes).

Altres paràmetres o analítiques segons les especificacions de cada client.